

T Type 補償導線

T Type 系列補償導線

補償導線 T-Type 適用於溫域 -200°C~+300°C 之還原氣體中及弱氧化氣體。因 T-Type 熱電動勢安定、精度高、使用簡便，故常為實驗室等場所所採用。歐美國家常於低溫域中使用 T-Type 取代 J-Type 使用。鐵氟龍、矽膠及玻璃纖維材質通過 UL VW-1 垂直燃燒測試以及多項 IEC 測試，證實為低煙、無鹵、耐燃之產品。

產品類別	產品編號	截面積 × 芯數 mm ² × C	導體材質		線徑		絕緣 - 被覆 材質 mm	環境溫度 °C	包裝 MΩ-km
			正極 (+)	負極 (-)	絕緣外徑 mm	完成外徑 mm 長 × 寬			
T Type 補償導線	TXV03002	0.3/4*2 (0.3 mm ²)	無氧銅	銅鎳合金	1.45	2.60×3.80	PVC	0~105°C	200
	TXV05002	0.3/7*2 (0.5 mm ²)	無氧銅	銅鎳合金	1.50	2.60×3.80	PVC	0~105°C	200
	TXV12502	0.6/4*2 (1.25 mm ²)	無氧銅	銅鎳合金	2.45	4.40×6.70	PVC	0~105°C	200
	TXV20002	0.6/7*2 (2 mm ²)	無氧銅	銅鎳合金	3.00	4.55×7.65	PVC	0~105°C	200
	TXVB20002	0.6/7*2 (2 mm ²)	無氧銅	銅鎳合金	3.00	4.90×7.80	PVC-SUS304	0~105°C	200
	TXVB20002-T	0.6/7*2 (2 mm ²)	無氧銅	銅鎳合金	3.00	5.80×8.20	PVC-SUS304	0~105°C	200
	TXG030D02	0.3*2 (0.08 mm ²)	無氧銅	銅鎳合金	0.75	1.40×2.50	玻璃纖維	0~200°C	200
	TXG060D02	0.6*2 (0.3 mm ²)	無氧銅	銅鎳合金	1.10	2.00×3.20	玻璃纖維	0~200°C	200
	TXG03002	0.3/4*2 (0.3 mm ²)	無氧銅	銅鎳合金	1.20	2.05×3.30	玻璃纖維	0~200°C	200
	TXG05002	0.3/7*2 (0.5 mm ²)	無氧銅	銅鎳合金	1.50	2.00×3.50	玻璃纖維	0~200°C	200
	TXG12502	0.6/4*2 (1.25 mm ²)	無氧銅	銅鎳合金	2.15	2.90×4.60	玻璃纖維	0~200°C	200
	TXG20002	0.6/7*2 (2 mm ²)	無氧銅	銅鎳合金	2.40	3.30×5.20	玻璃纖維	0~200°C	200
	TXGB050D02	0.5*2 (0.2 mm ²)	無氧銅	銅鎳合金	1.00	1.65×2.85	玻璃纖維 - 不鏽鋼網	0~200°C	200
	TXGB060D02	0.6*2 (0.3 mm ²)	無氧銅	銅鎳合金	1.10	1.75×2.95	玻璃纖維 - 不鏽鋼網	0~200°C	200
	TXGB03002	0.3/4*2 (0.3 mm ²)	無氧銅	銅鎳合金	1.20	1.80×3.05	玻璃纖維 - 不鏽鋼網	0~200°C	200
	TXG0127D02	0.127*2	無氧銅	銅鎳合金	0.5	0.95×1.45	二氧化矽 玻璃纖維	0~400°C	200
	TXG0254D02	0.254*2	無氧銅	銅鎳合金	0.65	1.10×1.55	二氧化矽 玻璃纖維	0~400°C	200
	TXG050D02	0.5*2 (0.2 mm ²)	無氧銅	銅鎳合金	1.00	1.20×1.90	二氧化矽 玻璃纖維	0~400°C	200
	TXG060D02	0.6*2 (0.3 mm ²)	無氧銅	銅鎳合金	1.10	1.70×2.70	二氧化矽 玻璃纖維	0~400°C	200
	TXG080D02	0.8*2 (0.5 mm ²)	無氧銅	銅鎳合金	1.30	1.75×2.75	二氧化矽 玻璃纖維	0~400°C	200
	TXC050D02	0.5*2 (0.2 mm ²)	無氧銅	銅鎳合金	1.00	1.20×1.90	陶瓷纖維	0~1200°C	200
	TXC080D02	0.8*2 (0.5 mm ²)	無氧銅	銅鎳合金	1.30	1.75×2.75	陶瓷纖維	0~1200°C	200
	TXT0127D02	0.127*2	無氧銅	銅鎳合金	0.29	0.42×0.75	鐵氟龍	0~200°C	200
	TXT030D02	0.3*2	無氧銅	銅鎳合金	0.65	1.20×1.80	鐵氟龍	0~200°C	200
	TXT050D02	0.5*2 (0.2 mm ²)	無氧銅	銅鎳合金	0.85	1.20×1.85	鐵氟龍	1~200°C	200
	TXT06002	0.6*2 (0.3 mm ²)	無氧銅	銅鎳合金	1.05	1.60×2.70	鐵氟龍	0~200°C	200
	TXK05D002	0.5*2 (0.2 mm ²)	無氧銅	銅鎳合金	1.00	1.20×2.20	KAPTON	0~400°C	200
	TXK05002	0.2/7*2 (0.2 mm ²)	無氧銅	銅鎳合金	1.00	1.20×2.20	KAPTON	0~400°C	200